

FICHA TÉCNICA


Revestimientos de muro Gres Porcelánico Aqua



Turquoise



White

Características Generales		Medidas
Proveedor	Argenta	
Origen	España	
Acabado superficial	Brillo	
Rectificado	No	
Formato	15 x 15 cm	
Espesor	8 mm	
Rendimiento por caja	0,585 m ²	

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 13006)	Bla	
Acabado	(GL)	
Tipo de pasta	Pasta STD	
Acabado superficial	Brillo	
Formato de fabricación (mm)	148,0x 148,0 x 7,7	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	0.5 < E ≤ 3%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	> 1100 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm ²)	≥ 30 N/mm ²	
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	< 9*10 ⁻⁶ / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Cumple la norma	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Cumple la norma	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14