

FICHA TÉCNICA

Pisos de Madera Exóticos



Bamboo Strand
Woven Antique



Bamboo Strand
Woven

Características Generales	
Proveedor	ABWoodfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminación	Barniz UV
Acabado superficial	Cepillado y Sellado
Tipo de madera	Bamboo
Composición	Piso de madera de ingeniería en laminas de madera noble de 4 mm de espesor, sobre una base de madera maciza.
Formato	1850 x 142 mm
Espesor total	15 mm
Chapa superficial	4 mm
Bisel	4 costados
Unión	Machi hembrado 4 costados.
Clase	31 AC4
Instalación	Flotante con aislante acústico o pegado directo a la superficie. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	2,102 m ²

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad		8% / 2%
Dureza del barniz	ASTM D 3363-05; GB/T6739-06	>2H
Adherencia del barniz	ASTM D 3359-09	>3B
Brillo del barniz	EN ISO 2813-14	10 ±5 GU
Emisión de formaldehído	GB/T8103-13, GB 18580-11 GB/T17657-13; ASTM D 6007- 02	< 1.5 mg / L
Delaminación	GB/T18103-13 (6.3.2)	< 1/6 Ejemplares
Fuerza de ruptura	GB/T 17657-13	S.R > 24 MPa AV. > 30 MPa
Fuerza de elasticidad	GB/T 17657-13	S.R. > 3.200 MPa AV. > 4.000 MPa
Resistencia del barniz a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%

