

# FICHA TÉCNICA

## Gres Porcelánico Polaris



Beige



Bianco



Rock




Silver


### Características Generales

Proveedor	Krem
Origen del proveedor	R.P.C
Terminación	Esmaltado natural
Rectificado	Si
Formato	60x60 cm
Espesor	9 mm
Uso	Interior
Rendimiento por caja	1,440 m <sup>2</sup>

### Medidas



### Variación de tonalidad



v2 - Ligera Variación

### Características Técnicas

Características Técnicas	Valor Requerido	Valor Obtenido
Largo y ancho	Longitud de los lados $\pm$ 0,6%	<0,6%
Rectilinealidad de los lados	$\pm$ 0,5%	<0,5%
Ortogonalidad	$\pm$ 0,6%	<0,6%
Planaridad	$\pm$ 0,5%	<0,5%
Calidad de Superficie	Mirando verticalmente a una distancia de 0,8 metros de las placas no se observa ningún defecto en la superficie en al menos el 95% de ellas.	<b>Conforme</b>
Resistencia a la flexión	Su espesor $\geq$ 7.5mm En promedio $\geq$ 1100 N	<1.100
Módulo de rotura	Valor promedio $\geq$ 30 Mpa Individual $\geq$ 27 Mpa	> 30 Mpa < 30 Mpa
Dureza Superficial	Escala MOHS	> 6 MOHS
Resistencia a la helada	Sin agrietamiento después del test	Conforme
Resistencia a ácidos y alcalinos	No menor a grado GB	Grado GA
Resistencia química	No menor a grado GB	Grado GA
Resistencia al deslizamiento / fricción	Ramp Slip Rating Test (R)	9
	Coefficiente fricción (DCOF)	>0,42