


Ficha Técnica

Pisos de Madera Exóticos



Colección Madera Exóticos

Colección Madera Exóticos 1850x142x15 mm



Bamboo Strand
Woven Antique

Bamboo Strand
Woven

Características Generales

Proveedor	ABWoodfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminación	Barniz UV
Acabado superficial	Cepillado y Sellado
Tipo de madera	Bamboo
Composición	Piso de madera de ingeniería en laminas de madera noble de 4 mm de espesor, sobre una base de madera maciza.
Formato	1850 x 142 mm
Espesor total	15 mm
Chapa superficial	4 mm
Bisel	4 costados
Unión	Machi hembrado 4 costados.
Instalación	Flotante con aislante acústico o pegado directo a la superficie. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial
Rendimiento por caja	2,102 m ²

Características Técnicas	Norma de Referencia	
Contenido de humedad		8% / 2%
Dureza del barniz	ASTM D 3363-05; GB/T6739-06	>2H
Adherencia del barniz	ASTM D 3359-09	>3B
Brillo del barniz	EN ISO 2813-14	10 ±5 GU
Emisión de formaldehído	GB/T8103-13, GB 18580-11 GB/T17657-13; ASTM D 6007- 02	< 1.5 mg / L
Delaminación	GB/T18103-13 (6.3.2)	< 1/6 Ejemplares
Fuerza de ruptura	GB/T 17657-13	S.R > 24 MPa AV. > 30 MPa
Fuerza de elasticidad	GB/T 17657-13	S.R. > 3.200 MPa AV. > 4.000 MPa
Resistencia del barniz a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%

