


# Ficha T cnica

## Piso de Madera Resistente al Agua



# Colecci n MASTER

## Colecci n MASTER Madera Resistente al Agua 1506x166x10 mm



Sahara Rustic Light

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Parky
Origen del proveedor	B�lgica
Terminaci�n	8 capaz de barniz al agua, super mate
Acabado superficial	Cepillado
Tipo de madera	Roble claro Europeo
Composici�n	Cuerpo de High Density Fibreboard (HDF) con chapa y contrachapa de madera natural
Caracter�sticas	Sistema Aqua Sealing Complete, impermeable hasta por 24 horas adhesivos sin compuestos org�nicos vol�tiles y pinturas sin solventes
Formato	1506 x166 mm
Espesor	10 mm
Chapa	0,6 mm
Bisel	4 costados
Uni�n	Uniclic
Resistencia al agua	24 horas
Instalaci�n	Flotante o pegado. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	2,00 m2

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad	EN 322	6% ( $\pm 1$ )
Desviaci�n del espesor	EN 14354	$\leq 0,5$ mm
Desviaci�n de la cuadratura	EN 324 - 2	$\leq 0,2$ mm
Desviaci�n de planitud		4%
Densidad	EN 323 / EN672	900 Kg/m3
Emisi�n de formaldeh�do	E1 (EN 717 - 1)	Clase E1 (< 0,13 ppm)
Resistencia a agentes qu�micos	EN 423 / parte 2	Grado 4
Reacci�n al fuego y generaci�n de humo	EN 13501 -1	Clase Cfl S1 (bajo demanda Bfl S1)
Resistencia a la abrasi�n	EN 14354 / EN 112,73.XX	> 2000 rev.
Resistencia al impacto	EN 438 - 2.21	$\geq 1.200$ (EC2)
Adhesi�n del barniz	EN ISO 2409	Clase < 2
Dureza del barniz	DIN 53154	$\geq 3$ Newton
Elasticidad del barniz	CEN / TC112 (Brinell)	2 Hb
Resistencia silla de ruedas	EN 425	Sin cambios visibles
Resistencia t�rmica	EN 12667	0,053 m2K/W
Conducci�n t�rmica	EN 12667	0,14 W/mK
Nivel de presi�n de sonido de impacto normalizado	ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)	55 dB
Reducci�n del nivel de presi�n del sonido de impacto	ISO 10140-3 & 717-2 ( $\Delta Lw$ )	20 dB
Ruido de caminar con ponderaci�n A	EN 16205:2018 (Ln,walk,A)	91 dB (A)
Rendimiento antiest�tico	EN 1815	< 2 kV (antiest�tico)
Durabilidad biol�gica	EN 335-1/EN 335-2	Clase 1
Resistencia a rayones (Test Martindale)	EN 16094	B3
Resistencia al deslizamiento (seco)	CEN TS15676: 2017 (test del p�ndulo)	62.25 USRV (promedio)
Resistencia al deslizamiento (mojado)	CEN TS15676: 2017 (test del p�ndulo)	47.75 USRV (promedio)

